

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Каучуковая мембрана для МВП



Каучуковая мембрана для МВП

Резина на основе синтетического каучука с высоким относительным удлинением и прочностью при растяжении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Показатель	Метод испытания	Значение
Плотность	ГОСТ 267-73	1,10 ± 0,05
Твёрдость по Шору А	ГОСТ 263-75	45 ± 5 Sh А
Предел прочности при растяжении (мин.)	ГОСТ 270-75	14,7 МПа
Относительное удлинение при разрыве (мин.)	ГОСТ 270-75	750 %
Остаточная деформация при сжатии (70 °С / 24 ч / сжатие 25 %), макс.	ГОСТ 9.029-74, метод Б	30 %
Сопротивление раздиру (угловое), мин.	ГОСТ 262-93, метод В	30 кгс/см
Изменение свойств после теплового старения (72 ч при 70 °С)	ГОСТ 9.024-74	
Твёрдость (ед. Шора)	ГОСТ 263-75	+5 (макс.)
Предел прочности при растяжении (%)	ГОСТ 270-75	+10 / -15
Относительное удлинение при разрыве (%)	ГОСТ 270-75	+10 / -25
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочий диапазон температур	—	от -25 °С до +70 °С
Цвет	—	серый

Примечание: все изображения приведены исключительно в ознакомительных целях. Внешний вид изделия может отличаться в связи с модернизацией продукции.