

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Каучуковая мембрана для прессов с избыточным давлением



**Каучуковая мембрана
для прессов с избыточным
давлением**

Резина на основе натурального каучука
с высоким относительным удлинением
и прочностью при растяжении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Показатель	Метод испытания	Значение
Плотность	ГОСТ 267-73	0,98 ± 0,05
Твёрдость по Шору А	ГОСТ 263-75	38 ± 5 Sh A
Предел прочности при растяжении (мин.)	ГОСТ 270-75	25,5 МПа
Относительное удлинение при разрыве (мин.)	ГОСТ 270-75	810 %
Остаточная деформация при сжатии (70 °С / 24 ч / сжатие 25 %), макс.	ГОСТ 9.029-74, метод Б	20 %
Сопротивление раздиру (угловое), мин.	ГОСТ 262-93, метод В	44 кгс/см
Изменение свойств после теплового старения (72 ч при 70 °С)	ГОСТ 9.024-74	
Твёрдость (ед. Шора)	ГОСТ 263-75	+3 (макс.)
Предел прочности при растяжении (%)	ГОСТ 270-75	+10 / -25
Относительное удлинение при разрыве (%)	ГОСТ 270-75	+10 / -25
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочий диапазон температур	—	от -40 °С до +75 °С
Цвет	—	красный

Примечание: все изображения приведены исключительно в ознакомительных целях. Внешний вид изделия может отличаться в связи с модернизацией продукции.