

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Силиконовая мембрана для МВП



**Силиконовая мембрана
для МВП**

Силиконовая резина с повышенными характеристиками относительного удлинения и прочности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Показатель	Метод испытания	Значение
Плотность	ГОСТ 267-73	1,15 ± 0,05
Твёрдость по Шору А	ГОСТ 263-75	45 ± 5 Sh A
Предел прочности при растяжении (мин.)	ГОСТ 270-75	9,5 МПа
Относительное удлинение при разрыве (мин.)	ГОСТ 270-75	750 %
Остаточная деформация при сжатии (70 °C / 22 ч / сжатие 25 %), макс.	ГОСТ 9.029-74, метод Б	25 %
Сопротивление раздиру (угловое), мин.	ГОСТ 262-93, метод В	35 кгс/см
Изменение свойств после теплового старения (72 ч при 100 °C)	ГОСТ 9.024-74	
Твёрдость (ед. Шора)	ГОСТ 263-75	+5 (макс.)
Предел прочности при растяжении (%)	ГОСТ 270-75	+5 / -5
Относительное удлинение при разрыве (%)	ГОСТ 270-75	+5 / -5
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочий диапазон температур	—	от -50 °C до +200 °C
Кратковременный диапазон температур	—	от -70 °C до +220 °C
Цвет	—	полупрозрачный белый

Примечание: все изображения приведены исключительно в ознакомительных целях. Внешний вид изделия может отличаться в связи с модернизацией продукции.